

WAKOL D 3045 Spezialvorstrich

Technische Information

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich zur Haftvermittlung von Wakol Spachtelmassen auf

- WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich und WAKOL PU 235 Polyuretanvorstrich
- WAKOL MS 330 Silanvorstrich
- Gussasphalt
- Holzwerkstoffplatten
- alten wasserfesten Klebstoffresten (nur Zementestriche oder nichtsaugende Untergründe, wie z.B. Gussasphalt)

sowie auf grundgereinigten

- keramischen Fliesen
- Natursteinbelägen
- Terrazzo

im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften



- lösemittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610
- griffige Oberfläche
- gebrauchsfertig

1) Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm

2) Emissionsklasse nach französischem Recht

3) Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

4) Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de

5) Geeignet auf Fußbodenheizung

6) Geeignet für die Stuhlrollenbelastung

Technische Daten

Rohstoffbasis:	Polyacrylat-Dispersion mit Zuschlagstoffen
Trockenzeit:	ca. 30 - 60 Minuten bzw. ca. 60 - 120 Minuten bei Holzwerkstoffplatten
Reinigungsmittel:	Wasser in frischem Zustand
Lagerzeit:	12 Monate bei Raumtemperatur
Lagertemperatur:	nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Auftragsweise und Verbrauch⁷⁾

WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm	100 - 150 g/m ²
kurzhaarige Velourswalze	
Schaumstoffwalze	

7) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18356 bzw. 18365 entsprechen. Unterböden müssen dauerhaft trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

WAKOL D 3045 Spezialvorstrich ist für den Einsatz auf glatten, dichten Untergründen vorgesehen. Bei saugfähigen Untergründen WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich, WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat oder WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich bzw. WAKOL MS 330 Silanvorstrich einsetzen. Einsatzbereiche und Trockenzeiten sind den jeweiligen Merkblättern zu entnehmen.

Beim Einsatz von WAKOL D 3045 Spezialvorstrich auf alten wasserfesten Klebstoffresten (nur auf Zementestrich oder nichtsaugende Untergründe wie z.B. Gussasphalt) muss der Untergrund staubfrei vorliegen. In Bereichen die ohne anhaftende Klebstoffreste vorliegen, ist auf den ausreichenden Haftverbund des Vorstriches zu achten.

Verarbeitung

Das Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren. Der Auftrag des Vorstriches erfolgt mit WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder Schaumstoffwalze, wobei Pfützenbildung zu vermeiden ist. Die anschließende Spachtelung erfolgt nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung, entsprechende Trockenzeiten beachten.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben

beziehen sich auf ca. +20 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Alle Verlegewerkstoffe bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 19.08.2019 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.